

86700 PAYRE

Page 1/1, imprimé le vendredi 29 avril 2011

Granulats : STARMINE 0/6,3
Péetrographie : Calcaire
Elaboration : Recomposition


Utilisateur : Contrôle externe

Contrôleur	Laboratoire Routes et Matériaux Z A Fief de Beaussais 79260 FRANCOIS
Prélèvement n° EB111908	26/04/2011 (Réalisé le 28/04/2011)
Classe granulaire	0/6.3 mm
Origine	benne du camion
Autre	FE 01/A
Fait par	LRM
N° d'identification :	MIN 11 010 04 04 P25

ESSAIS	Minimum	Valeur	Maximum	U	Norme
Teneur en eau par séchage en étuve venti		9.0 %			EN 1097-5
Masse humide					
Teneur en fines		17.50 %			EN 933-1

Analyse granulométrique

Masse	Minimum	%tamisat	sèche	1470.2 g
Tamisé (mm)			Maximum	Incertitude
12.500		100.0		
9.000		100.0		
6.300		97.0		
4.000		63.5		
2.000		42.4		
1.000		32.6		
0.500		26.5		
0.250		22.5		
0.125		19.6		
0.063		17.5		



WIL.9.01.5.38 (c) Arcade 1996,2010

LETANG Julien