

Granulats : 10/20 CP2
Pétrographie : Calcaire

Utilisateur : Contrôle externe

Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Code

10 20

Norme NF P 18-545 Article 10 - EN 12620+A1 et EN 13139

Code A (MBF<10)

	d/2	d	D	1.4D	2D	f	FI	W
	5	10	20	28	40			
Etendue e		15	15					
V.S.S.+U	6	25	100			4.3	24.00	
V.S.S.	5	20	99			4.0	20.00	
V.S.I.		0	80	98	100			
V.S.I.-U		0	75	97				

Partie informative

Résultats de production

du 03/11/17 au 27/02/18

	5	10	20	28	40	f	FI	W
Maximum	4	12	99	100	100	2.0	11.00	4.4
Xf+1.25xEcart-types								
Moyenne Xf	2	8	95	100	100	1.3	9.00	3.1
Xf-1.25xEcart-types								
Minimum	1	3	92	100	100	0.9	8.00	2.0
Ecart-type	0.7	2.8	2.1	0.0	0.0	0.30	1.414	0.70
Nombre de résultats	9	9	9	9	9	9	3	9
Unité	%	%	%	%	%	%	%	%

