

**Granulats :** 0/4 CP3  
**Péetrographie :** Calcaire

**Utilisateur :** Contrôle externe

### Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

**Classe granulaire**

**Norme**

**Code**

0 4

Norme NF P 18-545 Article 10 - EN 12620 et EN 13139

Code B

	0.063	0.125	0.25	0.5	1	2	D	1.4D	2D	f	FM	MB	W
Etendue e			40		40		10			6	0.7		
V.S.S.+U			48		71		100			18.0	3.63	2.00	
V.S.S.			44		67		99			16.0	3.48	1.50	
V.S.I.			4		27		89	95	100	10.0	2.78		
V.S.I.-U			0		23		84	94		8.0	2.63		

### Partie informative

Résultats de production

du 26/08/15 au 15/02/16

	0.063	0.125	0.25	0.5	1	2	4	5.6	8	f	FM	MB	W
Maximum	16.0	20	27	38	53	75	98	100	100	16.0	3.56	1.33	5.9
Xf+1.25xEcart-types	15.0	19	25	35	49	71	97	100	100	15.0	3.53	1.22	3.9
Moyenne Xf	13.2	17	22	30	43	64	95	100	100	13.2	3.29	1.05	2.7
Xf-1.25xEcart-types	11.4	14	19	26	37	56	92	100	100	11.3	3.05	0.89	1.5
Minimum	10.4	13	18	26	37	55	90	99	100	10.4	2.89	0.83	1.9
Ecart-type	1.44	1.8	2.4	3.4	4.7	5.8	2.0	0.2	0.0	1.50	0.190	0.131	1.00
Nombre de résultats	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Unité	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		g	%

