

Granulats : 0/4 CP3
Péetrographie : Calcaire

Utilisateur : Contrôle externe

Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Code

0 4

Norme NF P 18-545 Article 7 - EN 13242

Code a

| | 0.063 | 0.125 | 0.25 | 0.5 | 1 | D/2 | D | 1.4D | 2D | f | FM | MB | W |
|-----------|-------|-------|------|-----|---|-----|-----|------|-----|---|----|------|---|
| Etendue e | 6 | | | | | 20 | 10 | | | | | | |
| V.S.S.+U | 19.0 | | | | | 81 | 100 | | | | | 2.50 | |
| V.S.S. | 17.0 | | | | | 78 | 99 | | | | | 2.00 | |
| V.S.I. | 11.0 | | | | | 58 | 89 | 98 | 100 | | | | |
| V.S.I.-U | 9.0 | | | | | 55 | 87 | 97 | 100 | | | | |

Partie informative

Résultats de production

du 26/08/15 au 15/02/16

| | 0.063 | 0.125 | 0.25 | 0.5 | 1 | 2 | 4 | 5.6 | 8 | f | FM | MB | W |
|---------------------|-------|-------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-------|-------|------|
| Maximum | 16.0 | 20 | 27 | 38 | 53 | 75 | 98 | 100 | 100 | 16.0 | 3.56 | 1.33 | 5.9 |
| Xf+1.25xEcart-types | 15.0 | 19 | 25 | 35 | 49 | 71 | 97 | 100 | 100 | 15.0 | 3.53 | 1.22 | 3.9 |
| Moyenne Xf | 13.2 | 17 | 22 | 30 | 43 | 64 | 95 | 100 | 100 | 13.2 | 3.29 | 1.05 | 2.7 |
| Xf-1.25xEcart-types | 11.4 | 14 | 19 | 26 | 37 | 56 | 92 | 100 | 100 | 11.3 | 3.05 | 0.89 | 1.5 |
| Minimum | 10.4 | 13 | 18 | 26 | 37 | 55 | 90 | 99 | 100 | 10.4 | 2.89 | 0.83 | 1.9 |
| Ecart-type | 1.44 | 1.8 | 2.4 | 3.4 | 4.7 | 5.8 | 2.0 | 0.2 | 0.0 | 1.50 | 0.190 | 0.131 | 1.00 |
| Nombre de résultats | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Unité | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | | g | % |

