

Granulats : 2/4 Lavé CP3
Péetrographie : Calcaire

Utilisateur : Contrôle externe

Matériaux pour enduits décoratifs

Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Code

Norme NF P 18-545 Article 8 - EN 13043

Code III (MBF<10)

	d/2	d	D	1.4D	2D	f	W
	1	2	4	5.6	8		
Etendue e		10	10				
V.S.S.+U	6	25	100			2.6	
V.S.S.	5	20	99			2.0	
V.S.I.		0	85	98	100		
V.S.I.-U		0	80	97			

Partie informative

Résultats de production

du 26/09/17 au 22/01/18

	1	2	4	5.6	8	f	W
Maximum	3	10	90	100	100	2.0	8.5
Xf+1.25xEcart-types							8.0
Moyenne Xf	2	7	87	100	100	1.6	7.0
Xf-1.25xEcart-types							6.0
Minimum	1	4	85	100	100	0.9	5.4
Ecart-type	0.5	1.9	2.0	0.1	0.0	0.40	0.80
Nombre de résultats	12	12	12	12	12	12	12
Unité	%	%	%	%	%	%	%

