

**Granulats :** 4/6,3 lavé CP3  
**Péetrographie :** Calcaire

**Utilisateur :** Contrôle externe

Matériaux pour enduits décoratifs

### Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Code

Norme NF P 18-545 Article 8 - EN 13043

Code III (MBF<10)

	d/2	d	D	1.4D	2D	f	FI	W
	2	4	6.3	9	12.5			
Etendue e		10	10					
V.S.S.+U	6	25	100			2.3	34.00	
V.S.S.	5	20	99			2.0	30.00	
V.S.I.		0	80	98	100			
V.S.I.-U		0	75	97				

### Partie informative

Résultats de production

du 12/09/17 au 19/02/18

	2	4	6.3	9	12.5	f	FI	W
Maximum	2	15	97	100	100	1.8	10.00	7.4
Xf+1.25xEcart-types	2	11	93	100	100	1.4		7.4
Moyenne Xf	1	7	90	100	100	0.9	8.60	6.1
Xf-1.25xEcart-types	1	4	86	100	100	0.4		4.9
Minimum	0	4	85	99	100	0.2	8.00	4.3
Ecart-type	0.5	2.9	3.1	0.2	0.0	0.40	0.800	1.00
Nombre de résultats	20	20	20	20	20	20	5	20
Unité	%	%	%	%	%	%	%	%

